

SurTec[®] 555 L

Přísada do utěšňovacích přípravků

Vlastnosti

- zlepšuje smáčení hran členitých dílů v utěšňovací lázni SurTec 555
- vytváří společně s přípravkem SurTec 555 stejnoměrný bezbarvý film s teplotně odolnou ochranou proti korozi
- zvyšuje ochranu proti korozi při použití přípravku SurTec 555 ve vodě
- zvláště vhodný pro černé chromitování

Použití

Nasazení:	ST 555	20-30 %obj.
	ST 555 L	5-60 %obj.
Teplota:	místnosti	(15-40 °C, neohřívat aktivně!)
Teplota sušení:	80 °C	(<120 °C)
pH:	8-9	nastavit roztokem amoniaku, ethanolaminem nebo přípravkem SurTec 520 A
Kontaktní doba:	co nejkratší	
Vana:	plastová popř. ocelová s plastovou vložkou	
Filtrace:	hrubá filtrace je po zanesení kyseliny příp. nutná (sediment)	
Topení/Chlazení:	není nutné	
Odsávání:	nutné	
Údržba:	ve stejném poměru k přípravku SurTec 555	
Poznámky:	ST 555 a jeho roztok může v kyselém prostředí gelovat. Hodnota pH vody při nasazování a doplňování musí proto být > 7. Dále je třeba dát pozor, aby se omylem nesmíchal s kyselou vodou (např. v trubkách).	

Technická specifikace

při 20 °C	Vzhled	Hustota [g/cm ³]	Hodnota pH
SurTec			

Složení

- alkoholy

Ekologie

Spotřebované roztoky a oplachové vody je třeba upravit a zneškodnit dle daných předpisů.

Bezpečnost

SurTec 655 L je třeba značit symboly Xn - zdraví škodlivý, F - vysoce hořlavý.

Další údaje najdete v bezpečnostním listu.

Ručení

Jelikož nemůžeme ovlivnit nevhodné použití našich výrobků, ručíme pouze za výrobek v původním stavu. Pro použití výrobku je Vám k dispozici naše technické a obchodní oddělení:

tel: 257 760 037 fax: 257 760 036 e-mail: surtec@surtec.cz

06.09.2006/SV, OP