

SurTec[®] 608 K

Kapalný fosfátující a odrezující prostředek pro manuální aplikace

Vlastnosti

- Kapalný
- Pomalu schnoucí
- Vhodný pro železo, ocel, litinu a pozinkovaný materiál

Použití

SurTec 608 K se před použitím zředí 3 díly vody.

Roztok se nanáší štětcem nebo kartáčem. Přípravek odstraňuje v jednom pracovním kroku zamaštění, olej a lehkou korozi. Po době působení 1 – 2 min se setřou zbytky přípravku z povrchu dílu. Na dílu zůstane tenká vrstva fosfátu, která chrání proti korozi a slouží jako podklad pro nátěr lakem.

Díly lze po cca 3 h lakovat.

Technická specifikace

Bezbarvá kapalina

Hustota: 1,1 g/cm³

pH (roztok): 1,8

Složení

- Fosforečnany
- Alkoholy
- Glykoly
- Neionogenní tenzidy

Ekologie

Spotřebované roztoky a oplachové vody je třeba upravit a zneškodnit dle daných předpisů.

Bezpečnost

Výrobek je třeba značit symbolem C - žíravý.

Další údaje najdete v Bezpečnostních listech dle zákona č. 356/2003 Sb.

Ručení

Jelikož nemůžeme ovlivnit nevhodné použití našich výrobků, ručíme pouze za výrobek v původním stavu. Pro použití výrobku je Vám k dispozici naše Technické a vývojové oddělení prostřednictvím našeho zastoupení v České republice.