

SurTec[®] 650

chromitAL[®] Retouche

Vlastnosti

- retušovací fix s trojmocnou pasivací pro hliník k manuálnímu nanášení
- vhodný k opravám povrchu po mechanickém poškození, např. poškrábání
- vytváří vynikající ochranu proti korozi, srovnatelnou s šestimocnými pasivacemi
- vytvořená pasivační vrstva je velmi vhodná jako přílnavý podklad pro laky i lepidla a je teplotně odolná do 100 °C s minimální ztrátou korozní ochrany

Použití

SurTec 650 chromitAL[®] Retouche se nanáší manuálně fixem.

Doba působení: 5 min (2-10 min)

Hodnota pH: 3,8 (náplň fixu)

Poznámky: Před aplikací přípravku SurTec 650 chromitAL[®] Retouche musí být povrch hliníku čistý a bez oxidu. Povrch musí být po čištění kompletně smáčitelný vodou.

Po pasivaci přípravkem SurTec 650 chromitAL[®] Retouche se musí oplachovat. Pro nejlepší ochranu proti korozi doporučujeme oplach demivodou (vodivost < 30 µS/cm). Při sušení by teplota dílů neměla přesahovat 65 °C.

Díly lze bezprostředně po zpracování povlakovat nebo skladovat v neagresivním prostředí. Pro nejlepší výsledky by měl být povrch nejpozději do 7 dnů povlakován.

Ekologie

Spotřebované fixy a oplachové vody je třeba upravit a zneškodnit dle daných předpisů.

Bezpečnost

Výrobek není zařazen jako nebezpečný.
Pro výrobek není požadován bezpečnostní list.

Ručení

Jelikož nemůžeme ovlivnit nevhodné použití našich výrobků, ručíme pouze za výrobek v původním stavu. Pro použití výrobku je Vám k dispozici naše technické a obchodní oddělení:

tel: 257 760 037 **fax:** 257 760 036 **e-mail:** surtec@surtec.cz

22.03.2007/SV, PV