

SurTec® 660 A

Inhibitor železa pro trojmocné modré pasivace

Vlastnosti

- snižuje v trojmocných modrých pasivacích rozpouštění železa na nepozinkovaných místech (duté zboží, např. trubky) a z dílů, které napadaly do lázně
- prodlužuje tím použitelnost lázně (viz. SurTec Technický dopis č.4)
- zvyšuje korozní ochranu pasivačních vrstev

Použití

SurTec 660 A se přidává do trojmocných modrých pasivací.

Nasazení: 0,5 ml/l (0,25-1 ml/l)

Poznámka: Při vysokém zatížení železem lze bezproblémově zvolit koncentraci až 2 ml/l pro nasazení. Při předávkování (> 2 ml/l) vzniká tenčí pasivační vrstva.

Inhibitor železa SurTec 660 A zabraňuje rozpouštění železa. Již rozpuštěné železo nemůže zpět odstranit. SurTec 660 A se proto přidává hned při nasazování nové lázně trojmocné modré pasivace.

Údržba

SurTec 660 A se přidává společně s koncentrátem modré pasivace ve stejném poměru jako při nasazení. Při přechodně vysokém zatížení lázně železem se doporučuje jednorázové dodatečné přidání inhibitoru.

Technická specifikace

při 20 °C	Vzhled	Hustota [g/cm ³]	Hodnota pH
SurTec 660 A	kapalný, hnědý	1,020 (0,99-1,05)	cca 7 (koncentrát)

Složení

- ve vodě rozpustné deriváty mastných aminů

Zásoba

Na 1000 l lázně doporučujeme mít zásobu:
SurTec 660 A 5 kg

Ekologie

Spotřebované roztoky a oplachové vody je třeba upravit a zneškodnit dle daných předpisů.

Bezpečnost

Výrobek je nutné značit symbolem C - žíravý.
Další údaje najdete v bezpečnostním listu.

Ručení

Jelikož nemůžeme ovlivnit nevhodné použití našich výrobků, ručíme pouze za výrobek v původním stavu. Pro použití výrobku je Vám k dispozici naše technické a obchodní oddělení:

tel: 257 760 037 **fax:** 257 760 036 **e-mail:** surtec@surtec.cz

14.06.2007/DK,SV